

Kapitel <b>Beta 6000 SA, isoleringsmatta</b>	Utgåva nr 1	Sida 1 (1)	Giltig från datum 111220	Sidonummer 1.1
Avsnitt Teknisk information / material	Upprättad av AB		Godkänd av NM	Sign

## Beta 6000 SA Isoleringsmatta

**Användning:** **Beta 6000 SA** är ett vattentätt elastiskt membran (SBS-modifierad), avsett för parkeringsdäck, terrasser, broar, lutande ramper m m.  
**Beta 6000 SA** är framtagen för att ge god funktion även i stark kyla med avseende på vidhäftning och spricköver-bryggande förmåga.  
**Beta 6000 SA** används som 1-lags tätskikt alternativt som 2-lags tätskikt i kombination med gjutasfalt (**B2A**) eller med asfaltmastix (**B2B**).  
**Beta 6000 SA** fyller krav enl. AMA och Trafikverkets norm.

**Material:** **Beta 6000 SA** är uppbyggd av elastomermodifierad bitumen (SBS) . Bärare av polyesterfilt ger ett gott skydd mot ovanliggande beläggningslager. Överytan är belagd med polymerbitumen för optimal vidhäftning till beläggning.

**Data:**

Draghållfasthet vid +23°C	>1,6	kN/m
Brottöjning 23 °C	> 40	%
-20 °C	> 20	%
Skarvhållfasthet	> 650	N
Flexibilitet( r=15 mm)	<- 20	°C
Formförändring krympning	-0,40	%
förlängning	+0,30	%
Värmebeständighet	<0,5	mm
Kemikaliebeständighet	< 1,0	% viktsökning
Perforationsprov + dynamiskt vattentryck	inget läckage	
Vidhäftning mot;		
betong	≥1,0	N/mm <sup>2</sup>
asfaltbetong	≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
gjutasfalt	≥ 1,0	N/mm <sup>2</sup>
kantförsegling	≥ 0,15	N/mm <sup>2</sup>
Spricköverbrygning vid - 20 °C	inga sprickor	

**Mått & Vikt :**

Tjocklek:.....	>5	mm
Bredd:.....	1000	mm
Längd/rulle:.....	8	m
Vikt / Rulle:.....	48	kg

**Förpackning:** 1 EUR pall = 12 rullar = 96 m<sup>2</sup>

**Montering:** För arbete med isoleringsmatta **Beta 6000 SA** hänvisar vi till arbetsbeskrivning rev 070505.

**Kundtjänst:** För ytterligare upplysningar står vi till tjänst.