

Kapitel Beta B primer	Utgåva nr 1	Sida 1 (1)	Giltig från datum 111220	Sidonummer 1.3
Avsnitt Teknisk information / material	Upprättad av AB		Godkänd av NM	Sign

Beta B primer

Allmänt: **Beta B primer** är en tunnflytande och snabbtorkande asfaltprimer med innehåll av polymerer samt ett vidhäftnings-medel.

Användning: **Beta B primer** är avsedd för primning av betong och stålbroar före utläggning av gutasfalt, fogmassor samt isoleringsmatta **Beta 6000 SA**. **Beta B primer** fyller krav enl. Hus AMA och Vägverkets norm.

Förbehandling: Underlag skall vara torra och rena samt fria från olja el.dyl.

Data:	Densitet vid 20 ° C	0,9	kg / L
	Torktid vid 20 °C	ca 1	tim.
	Flampunkt enl. Abel-Pensky, min.	29	°C
	Viskositet standard, 4mm,30 °C	6-8	sek.
	Temp. vid 500 cSt viskositet	-10 - 0	°C
	Lösningsmedelshalt	ca. 60	vikts - %
	Destillationsintervall för lösn.medel	135 - 200	°C
	Färg	svart	

Åtgång: **Beta B primer** asfaltprimer stryks med pensel, roller eller sprutas. Åtgång : ca.0,2 - 0,3 kg/m²

Rivprov: Vid utförande av rivprov på tätskiktsmatta vid kall väderlek kan en delning i primern uppfattas som dålig vidhäftning. Detta beror på högsmältpunkt på bitumenet i primern. För mer information kontakta närmaste DAB kontor.

Förpackning: **Beta B primer** levereras i helfat om 180 kg netto alt. i dunkar om 25 liter netto. 1 pall = 10 dunkar = 250 liter.

Kundtjänst: För fullständiga tekniska och yrkeshygieniska upplysningar hänvisar vi till varuinformation.

För ytterligare upplysningar står vi till tjänst.