

Kapitel Beta R epoxi tix	Utgåva nr 1	Sida 1 (1)	Giltig från datum 111220	Sidonummer 1.8
Avsnitt Teknisk information / material	Upprättad av AB	Godkänd av NM	Sign	

Beta R epoxi tix

- Allmänt:** **Beta R epoxi tix** innehar verifikat för godkännande i enlighet med Trafikverkets krav i bronorm Trafikverkets norm. Produkten är utformad för att minimera ev. risker vid hantering och arbete.
- Användning:** **Beta R epoxi tix** används i enlighet med föreskrifter i bronorm Trafikverkets norm där tixotrop förseglingsepxi krävs. Personal skall vara utbildad i enlighet med gällande föreskrifter för epoxi. Förpackning, blandningskärl samt borstar behandlas som miljöfarligt avfall.
- Förbehandling:** Underlag skall förbehandlas i enlighet med Trafikverkets norm kap 6.62.21.
- Utförande:** Härdare och Harts blandas i förhållande 50/50. Blandning skall ske till fullständig utblandning skett. **Beta R epoxi tix** utstryks i två skikt vått i vått.
- Risktext:** Farlig vid inandning, hudkontakt och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt. Frätande. Vid kontakt med ögon, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- Data:**
- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Densitet vid 20 ° C | 1,2 |
| Viskositet vid 20 ° C | 2 Pa-s |
| Pottlife 100g 20 ° C | 40 minuter |
| Draghållfasthet | 20 MPa |
| Lägsta härdningstemperatur | +5 ° C på underlaget. |
| Blandningsförhållande | Lika delar Härdare & Harts |
| Tixotrop: | Levereras även i tixotropt utörande |
| Färg: | Svart (Vid enskild större order kan annan färg levereras). |
- Förpackning:** **Beta R epoxi tix** levereras i satser om 5+5 kg = 10 kg alternativt 2+2 kg = 4 kg. 1+1 pall satser om 10 kg = 300 kg alt. 1+1 pall satser om 4 kg=240 kg. Leverans sker på EUR-pall med skyddskapell samt i enlighet med ADR. Med leverans följer Varuinformationsblad.
- Kvalitetssäkr:** Varje förpackning är märkt med tillverkningsnummer, för spårning av ev. felaktigheter. **Beta R epoxi tix** tillverkas i enlighet med ISO 9001.
- Övrigt:** **Beta R epoxi tix** levereras även om ej tixotrop under varunamnet **Beta R epoxi**. För ytterligare upplysningar och teknisk rådgivning står vi till tjänst.