

Datum: 2013-08-20  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2013:1

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Beta M primer

## 2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel: +46-(0)42-33 40 00  
Fax: +46-(0)42-33 40 70  
E-post: info@nordicwaterproofing.com

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Som asfalts-primer när stora krav ställs på låga halter VOC.

Notera att Beta M-primer är en stabil vattenspädbar bitumenemulsion som inte uppfyller ALLA kriterier för bitumenlösning (fysikaliskt omöjligt) enligt TRVK 10 Tätskikt på broar TRV 2011:089 kap 8 Försegling med bitumenlösning eftersom krav anpassade till dessa miljövänligare produkter inte tagits fram.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Se DAB:s anvisning

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Metod	Värde	Enhet
Viskositet	Brookfield	3000-7000	MPas
Densitet	DIN 53.217	Ca 1,15	g/cm <sup>3</sup>
Flampunkt	Abel Pensky DS 345	Ingen, 50% vatten	°C
Destillationsintervall	ASTM D 850	Not applicable	°C
Destillationsåterstodens penetration	EN 1426 1/10 mm	Not applicable	
Torktid (max 0,5 kg/m <sup>2</sup> )	Vid 25 C	Ca 5	timmar
Vattenförträngningsförmågan	Visuell VTI Bro 11-99	Not applicable	

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras frostfritt (innehåller vatten).

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Innehåll	Typ	Mängd
Bitumen	Destillerad	ca 45
Lösningsmedel	Vatten	ca 50%
Polymer	SBS	ca 5%
Vidhäftningsmedel	Ytaktiva ämnen	0,1-2%