

MAPEI AS

 Vallsetvn. 6, 2120 Sagstua
 Tlf. 62 97 20 00
 Faks 62 97 20 99
 www.mapei.no • post@mapei.no

 Bank: 7112 05 47555
 Foretaksnummer: NO 911 103 079 MVA

VERIFIKAT BETA R PRIMER S 2017-05-29

BETA R PRIMER S är avsedd för grundering av stål i kombination med tätskikt på brokonstruksjoner. Denna Handling gäller som verifikat på att **BETA R PRIMER S** oppfyller ställda enligt Trafikverkets publikasjon **Tätskikt på broar TDOK 2013:0531 (2014-07-01)**

VERIFIKAT					
BETA R PRIMER S					
EGENSKAPER FOR KOMPONENTER	Norm	Test	Verdi	Krav	Bilaga B
Egenvekt Comp A ved 20 C			1,22 g/cm ³	vedlegges leveranse	1
Egenvekt Comp B ved 20 C			0,89 g/cm ³	vedlegges leveranse	1
Viskositet Comp A ved 20 C	Visk cP, LV3/5 rpm		12 000 mpas	vedlegges leveranse	2
Viskositet Comp B ved 20 C	Visk cP, LV1/100 rpm		25 mpas	vedlegges leveranse	2
IR Spekter				vedlegges leveranse	3
Egenskaper for Produkt					
Viskositet ved 12 C	Visk cP, LV3/100 rpm		650 mpas	< 4000 mpas	4
Pottliff			25 min	> 10 min	5
Herdeutvikting			> 5,7 Mpa	> 4,0 Mpa	17
Heftfasthet			> 8,0 Mpa	>8,0 Mpa	18

Med vennlig hilsen

MAPEI AS

29.05.2017


Paul Stavem